



屋外用マーキングフィルム

タックポイント[®] NBS

ベーシックシリーズ

NEW
87色



NBS
SERIES
VERSION
UP

144

一般タイプ

	1	2	3	4	5	6
A	 NBS081	 NBS001 ▲	 NBS780 ☆	 新 NBS194 ㊦	 NBS145 ☆	 NBS250 ☆
B	 新 NBS085 ㊦	 NBS099 ㊦	 新 NBS792	 新 NBS185 ☆	 NBS130 ☆	 新 NBS260 ☆ ㊦
C	 新 NBS088	 NBS095 ★	 新 NBS796 ☆	 NBS180	 NBS100 ※	 NBS290 ☆
D	 新 NBS080	 新 NBS091 ㊦	 新 NBS698	 新 NBS795 ☆	 NBS105 ☆	 新 NBS295 ☆ ㊦
E	 新 NBS075	 新 NBS093	 新 NBS786 ☆	 新 NBS775 ☆	 新 NBS108 ☆	 新 NBS355 ☆
F	 新 NBS070	 新 NBS098	 NBS785 ☆	 新 NBS175 ☆	 NBS101 ☆	 NBS350 ☆
G	 NBS071	 新 NBS043	 NBS790 ☆	 NBS125 ☆	 新 NBS195 ☆	 NBS345 ☆
H	 新 NBS065 ㊦	 新 NBS047	 新 NBS788 ☆ ㊦	 新 NBS144 ☆	 新 NBS220 ☆	 NBS320 ☆ ※
I	 新 NBS50	 NBS051 ㊦	 新 NBS797	 NBS115 ☆	 新 NBS215 ☆	 NBS340 ☆
J	 新 NBS055	 新 NBS045	 新 NBS798 ☆	 新 NBS104 ☆	 NBS210 ☆	 新 NBS325 ☆
K						 NBS370 ☆

■青文字の品番は彩度12以上の商品です。

マーク説明 新…新色 ★…グレーのり品
 M…マット品 ☆…白のり品
 ▲…屋外耐候3年レベル ※…1,010mm幅

	7	8	9	10	11
A	 NBS365 ☆	 新 NBS303 ☆ M	 NBS440	 新 NBS435	 新 NBS631
B	 新 NBS311 ☆	 NBS455 ☆ M	 新 NBS555	 新 NBS430	 新 NBS632
C	 新 NBS306 ☆	 NBS460 ☆	 新 NBS575	 新 NBS431	 新 NBS634
D	 NBS301 ☆	 新 NBS461 ☆	 NBS540	 新 NBS420	 新 NBS636
E	 新 NBS202	 新 NBS450	 NBS580	 新 NBS443	 NBS650 ※
F	 新 NBS205	 新 NBS465	 NBS585	 新 NBS441	 NBS640 ☆
G	 新 NBS096	 NBS515		 新 NBS445	 新 NBS648
H	 NBS801	 新 NBS510		 新 NBS446	 新 NBS649
I	 NBS880 M	 新 NBS520		 新 NBS620	 新 NBS668
J	 NBS890	 NBS550		 新 NBS630	 新 NBS672
K		 NBS525		 新 NBS635	 新 NBS673

■青文字の品番は彩度12以上の商品です。



■青文字の品番は彩度12以上の商品です。

一般タイプ・白

15



NBS021 ★
1,020mm幅×10m×30m



NBS02M ★ (M)
1,020mm幅×10m



NBS02G ★
1,200mm幅×20m



NBS02T
1,200mm幅×20m

一般タイプ・黒



NBS031
1,020mm幅×10m×30m



NBS03M (M)
1,020mm幅×10m

電飾タイプ



NBS03H
1,010mm幅×10m
(遮光用としてご使用いただけます。)

タックペイント NBS は、

リンテックの確かな技術力を生かし、屋外用マーキングフィルム「タックペイント」の機能をバランスよく付与した、コストパフォーマンスに優れた製品です。

国内で一貫生産しながら、リーズナブルな価格を実現し、安定した品質でよりお客様のニーズにおこたえした製品をご提供します。

優れたコストパフォーマンス

タックペイントの機能をバランスよく付与しながらリーズナブルな価格を実現

豊富な色数

NBSシリーズ57色に、新色を87色加え、144色の充実したカラーバリエーション

耐候性抜群

屋外耐候性5年*
色あせ、剥離の心配がありません

* NBS001は屋外耐候3年

◆物性データ

試験項目	単位	NBS	
素材		塩化ビニル	
厚み(粘着剤含む)	μm	70 ~ 80	
引張り強度	N/15mm	41.0	
伸び	%	250	
粘着力(対ステンレス板)	N/25mm	18.0	
ボールタック	1/32"	3以下	
加熱収縮率 [80℃×48時間]	縦	%	0.1
	横	%	0.1
耐候性		屋外5年*	
耐熱性 [80℃×168時間]		異常なし	
耐水性 [23℃×240時間]		異常なし	

上記数値は、実測値であり保証値ではありません。

* NBS001は屋外耐候3年

◆耐性試験

試験項目	試験方法
ボールタック	J.DOW法に準ずる
加熱収縮率	アルミ板に200mm×200mmの試料を貼りつけ加熱経時後、収縮率を算出する
耐候性	サンシャインウエザメーター 2,000時間 (*著しい変化なし)
耐熱性	80℃×168時間
耐水性	23℃×168時間

ご使用に当たって

事前によくお読みいただき、正しく施工してください。

用途の確認

下記の用途では問題が発生することがありますので、使用を避けてください。

■直射日光が当たるガラス全面貼り…太陽熱でガラスが割れるおそれがあります。

■人体への使用…かぶれることがあります。

■床面への使用…磨滅や剥離を起こしたり、滑って転倒することがあります。

貼りつけ作業温度

貼りつけ作業の適温は5～30℃

■冬期 5℃以下の場合…初期粘着力が低下し貼付しづらくなるため、基材をジェットヒーターまたはドライヤーなどで適温に温めてから十分に圧着してください。

■夏期 30℃以上の場合…初期粘着力が向上し貼付しづらい場合がありますので、水貼りをお薦めします。朝夕の気温の低いとき、または日陰で作業してください。

貼りつける対象(基材)の確認

フィルムの性能を十分に発揮させるため、貼りつける対象(基材)の種類を確認してください。

下記の基材では、膨れ・はがれなどが発生する可能性がありますので、事前に十分な検討が必要です。

■アウトガスを発生する基材…ポリカーボネートなど

■遊離成分が含まれている基材…ターポリン、軟質塩化ビニル、テント地など

■粘着力が得にくい基材…ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン塗装物、フッ素塗装物など

■粗面のために十分な粘着力が得られない基材…ヘアライン加工金属板、発泡体、ベニヤ板、コンクリート、モルタル、スレート、布地など

*ステンレスに貼りつけて屋外使用する場合は、条件によって粘着剤の劣化が起こる場合がありますので、事前にご相談ください。

施工時のポイント

■つなぎ貼りの場合

・同じ製品でも製造ロットにより、微妙に色調が異なる場合がありますので、同一ロットのフィルムをお使いください。

・ベタ貼り、メタリック、マットタイプの場合はフィルムの流れ方向を合わせてください。

・突き合わせ貼り…形状や施工方法によっては、すき間ができる可能性があります。

フィルムの保管について

■フィルム保管は紙芯に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。

■湿気や直射日光を避け、風通しのよい冷暗所で保管してください。(保管気温：30℃以下)

■高温で長期に保管されるとフィルムの表面につやむらが生じますのでご注意ください。

■開封後はできるだけ早めにお使いください。

*施工の手順と注意事項については「施工マニュアル」を用意しておりますのでご請求ください。

廃棄方法

■フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物の不燃物として処理してください。

www.sign-japan.com

■製造元



リンテック株式会社 建装材営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2 興和飯田橋ビル

TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755

■販売元



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、シート営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

●本 社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒2-1-27

<http://www.sign-japan.com/>

●支店・営業所

大阪支店	〒550-0013	大阪府大阪市西区新町1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル4F	TEL.(06)6539-3101	FAX.(06)6531-5611
札幌営業所	〒065-0017	北海道札幌市東区北17条東20-4-16	TEL.(011)785-1341	FAX.(011)785-1146
仙台営業所	〒982-0003	宮城県仙台市太白区郡山4-2-20	TEL.(050)3588-5992	FAX.(022)249-5849
名古屋営業所	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内3-14-16	TEL.(052)955-6900	FAX.(052)951-1113
福岡営業所	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門2-2-3	TEL.(050)3383-0072	FAX.(092)713-7222